

KREMA ESMALTE



EL ANTICORROSIVO DE ALTA CALIDAD Y ALTO BRILLO

RESISTENCIA

Pintura base aceite de alta calidad para exterior e interior. Crea una capa protectora resistente al desgaste, manchas y la humedad. Ideal para realizar molduras y superficies metálicas brindando un acabado elegante y duradero.

ANTICORROSIVO

ALTA RESISTENCIA

RESISTE RAYOS UV

SUPERFICIES METÁLICAS

DISPONIBLE EN:

CANECA 18.93lts

GALÓN 3.785lts

LITRO 0.946lts

ESCANÉAME



Aplicación

- En superficie seca, libre de grasa, polvo, moho o pintura deteriorada.
- Diluir KREMA ESMALTE con thinner en proporción de 1/2 litro de thinner por galón.
- Utilice rodillo, brocha o airless, 2 manos en intervalos de 5 a 6 horas.
- La temperatura óptima de ser entre 7 y 30°C con una humedad relativa <50%.
- No aplicar KREMA ESMALTE sobre superficies calientes, puede originar en defectos en el acabado final del producto.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLOR	Blanco y colores
TIPO DE RESINA	Alquídica
ACABADO	Brillante y mate
ESPESOR PEL. HÚMEDA	3.0 mils
ESPESOR PEL. SECA	1.85 mils
PESO POR GALÓN	4.00 - 4.40 KG por galón
VISCOSIDAD	80 KU
PORCENTAJE DE SÓLIDOS	Entre 42 a 47% Sólidos
TIEMPO DE SECADO	4 horas para dar acabado
RENDIMIENTO TEÓRICO	10 - 12m2/litro a dos manos 20 - 22m2/galón a dos manos 100 - 120m2/caneca a dos manos
NÚMERO DE MANOS	Mínimo 2
DISOLVENTE	Thinner laca
PORCENTAJE DE DILUCIÓN	1/2 lt. diluyente por galón
VIDA ÚTIL	24 meses
MÉTODO APLICACIÓN	Brocha, rodillo o ariless

*NORMA REFERENCIA NTE INEN 2094 TIPO 2

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA

El lavado de equipos usados deben lavarse con gasolina, mineral turpentine, o thinner.

PRECAUCIONES

- Mantenga en un lugar fresco y seco.
- Utilice solo en zonas bien ventiladas.
- Almacenar en un recipiente cerrado.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Producto inflamable.
- Contenido de Plomo en base seca menor o igual a 0.06%.
- No mezcle KREMA ESMALTE con otros productos no recomendados por Puerta Color.

INGREDIENTES PELIGROSOS

TOLUENO - ÓXIMA DE 2 - BUTANONA - ÁCIDO DE 2 ETILHEXANÓLICO - BIS (2 - ETILHEXANOATO DE COBALTO).

La compañía no se responsabiliza por el uso incorrecto del producto o para otro uso diferente al recomendado.

KREMA®

PUERTACOLORCORP S.A.

◊ Km. 22 vía a la costa. Guayaquil - Ecuador
◊ Cotacallao, Sabanilla OE4-232 y Gualaquiza. Quito - Ecuador



Advertencia

Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Usar equipo de protección. Evitar respirar vapor. No dispersar en medio ambiente. En caso de contacto lavar con abundante agua y jabón.